

Special Wood Oil

Tekniskt datablad

Maj 2016

sida 1 av 2



Skyddar och vårdar alla träslag inom – och utomhus som t ex trädäck – och terrasser, poolsarger, trädgårdsmöbler, pergola, staket med mera.

- » *Transparent – sidenmatt*
- » *Halkskydd R9*
- » *Väderbeständig*
- » *Vatten- och smutsavvisande*
- » *Baserad på naturlig olja*

Produkt egenskaper:

SAICOS Special Wood Oil skyddar allt trä på ett naturligt sätt. Speceillt effektivt att använda på impregnerat furu, hårda – och exotiska träslag samt på termiskt modifierat trä. Produkten är baserad på naturliga vegetabiliska oljor som tränger djupt ner i träet och håller det friskt och elastiskt. Träytan får ett allmänt mycket bra skydd och blir mycket väderbeständigt hållbar, stegsäker att gå på samt lätt att hålla ren. Produkten är speciellt utvecklad för att ge bästa skydd på trädäck –trall, poolsarger, trädgårdsmöbler och andra trämaterial utom – och inomhus som utsätts för högt slitage. Den sidenmatta ytan ger ett naturligt transparent utseende och framhäver träets egna egenskaper och ådring. Produkten är färdig att användas och ska inte spädas eller på annat sätt förtunnas. Saliv- och svettresistent enligt DIN 53160 T.1+2. Migrationsbeteendet enligt DIN EN 71T.3. Halkskydd R9

Färgnyanser:

0110	Special-Oil	Colorless / Ofärgad
0112	Lärk	transparent
0113	Bankirai	transparent
0116	Trallgrön	Impregnerings grön
0118	Teak	transparent
0122	Vit	transparent
0123	Grå	transparent
0180	Svart	transparent

Hållbarhet:

I slutna behållare minst 5 år. Den flytande produkten är inte frostkänslig .

OBS! Om produkten varit utsatt för frost-temperatur ska produkten förvaras 48 timmar i rumstemperatur och röras om väl för att återfå en bra funktion.

Fysikaliska egenskaper:

Densitet: 0,85 - 1,02 g/cm³

Flödestid: 30 - 41 sekunder, 3 mm kupa, DIN 53211.

Lukt: svag / mild lukt (som naturliga vegetabiliska oljor), luktfri efter torkning.

Flampunkt: > 61°C enligt DIN 53213.

Säkerhetsinstruktioner:

Produkten ska förvaras utom räckhåll för barn. Fyll inte på i behållare som är avsedda för mat, drycker eller andra näringsmedel. **Vid olycka:** Första Hjälpen. Om produkt orsakar andningsproblem, kommit i kontakt med hud och orsakat klåda, ögon, mun /svalg, eller likande: kontakta omgående läkare för rådgivning. Tvätta omedelbart ur trasor som har dränkts med denna produkt eller lagra i en lufttät behållare (risk för självantändning). Efter torkning är färgen normalt lättantänd enligt EN 13501 (DIN 4102 B2).

Innehåller: isotiazoler; blandning av CIT och MIT(3:1) 2-butanonoxim.

Kan orsaka allergiska reaktioner.Säkerhetsdatablad finns att tillgå på begäran.

EU:s gränsvärde för minimalt filmbildande lasyrer (kat. A/f): 700 g/l VOC (2010). SAICOS Special Wood Oil innehåller högst 700 g/l VOC. GISCODE: Ö60 • Märkning WGK1 enligt tysk standard.

Våra tillämpade tekniska råd är baserade på vår bästa kunskap och grundar sig på tester, gäller dock utan garanti och befriar dig inte från egna tester av våra levererade produkter för att bekräfta deras lämplighet för det avsedda ändamålet. Användningen och bearbetningen av produkterna ligger utanför vår kontroll, därför vilar ansvaret uteslutande hos den som bearbetar. När ett nytt tekniskt datablad ges ut förlorar det föregående sin giltighet.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de

Special Wood Oil Additive

Tekniskt datablad
Maj 2016
sida 2 av 2



0240 Anti-Slip R10

Användningsområde: Trä utomhus mixad i SAICOS Special Wood Oil Tillsatsmedlet förhöjer stegsäkerheten ytterligare.

Tips på användningsområden: trappsteg, ramper och poolsarger. Se mer information om tillsatsmedlet 0240 på produktens tekniska datablad.

OBS! Hållbarhet i slutbehållare: 3 månader. SAICOS Special Wood Oil som blandats med tillsatsmedlet ska användas omäende inom 24 timmar) och viktigt är att noggrant röra i burken före användning och med jämna mellanrum under hela arbetets gång.

Information: Samtliga artiklar inom produktgruppen SAICOS Special Wood Oil kan blandas och mixas. Utseende, åtgång av produkt och slut-resultat beror på flera faktorer som t ex träets kvalitet och ålder, hur träet har förberetts genom slipning och /eller rengöring. Vi rekommenderar alltid att man utför eget test på mindre del av aktuellt träyta före att hela ytan behandlas. Det är viktigt att kontrollera produkt- åtgång och att önskat resultat uppnås. Notera alltid vilken produkt som är använd alternativt vilka produkter som är mixade.

Förberedelse: Träråvaran får maximalt innehålla en fuktkvot på 18% och träytan måste vara torr, ren och frostfri. För bästa resultat ska all tidigare ytbehandling slippas bort. På ytor som tidigare är ytbehandlade med SAICOS Special Wood Oil eller annan öppenporig olja räcker det som regel att ytan blir noggrant rengjord med SAICOS Wood Brightener före att applicering sker med SAICOS Special Wood Oil. Detta gäller även om träet kraftigt har grånat. Se separat instruktion för SAICOS Wood Brightener. Slipning ska alltid utföras på målade – och lackerade ytor före att applicering sker med SAICOS Special Wood Oil. Slipningen ska utföras så att alla färg – och lackrester avlägsnas. Använd aldrig finare slippapper än p150. En nyslipad träyta ska omgående behandlas eftersom träet efter slipning är mycket känslig mot fukt, spill från vätskor och smuts.

Tips och råd:

På barrträd som är känsliga för missfärgning och så kallad blånad t ex: tall, douglasgran, lärkträd och ek rekommenderas grundbehandling med SAICOS Wood Impregnation 9003 (som ska torka in i träet under minst 18 timmar före att slutbehandling sker med SAICOS Special Wood Oil).

Att tänka på: Inget arbete med att ytbehandla trä ska ske i direkt solljus och/eller i nederbörd av hagel, regn eller snö. Planera alltid så att du snabbt kan skydda nyslipat trä och ej torkad/härdad produkt från starkt solljus och väta. Torktider påverkas av temperatur (Temp: 8 – 35 grader C) och den relativa luftfuktigheten (RF:30 - 60 %). Åtgång 1L / 14 m² fördelat på 2 behandlingar med SAICOS Flat Brush 210mm / 150 mm ger färdig yta.

OBS! Åtgång kan påverkas kraftigt på grund av träråvarans ålder, kvalitet och vilka förberedelser som är utförda. Nytt och ej grundimpregnerat trä ska behandlas på alla sidor med valda SAICOS produkter före montering. Färskt och nytt impregnerat virke ska generellt vara genom härdad / torkat i minst i 6 månader före att någon tilläggs behandling utförs. Vissa exotiska träslag kräver speciella åtgärder före att de kan behandlas. Rådfråga alltid återförsäljaren av träprodukten. Läs alltid etiketter och produktinformation före användning. Steg – för – steg instruktion (läs igenom all befintlig text i detta tekniska datablad före att du börjar).

Första appliceringen: Rör om i burken och håll upp lagom mängd i ett SAICOS tråg. Fukta toppen på SAICOS Flat Brush och applicera ut produkten tunt och jämnt längst med träets fiberriktning .

Torktid: minst 8 timmar. Dammtorr efter ca 4 timmar.

Andra appliceringen: Upprepa behandlingen med SAICOS Special Wood Oil.

Torktid: minst 8 timmar. Dammtorr efter ca 4 timmar. Denna produkt kan också bearbetas maskinellt, ytterligare information kan fås hos din återförsäljare.

Enkelt underhåll: Rengöring: Vi avråder från användning av högtryckstvätt. Ta enkelt bort besvärliga gröna beläggningar med SAICOS Green-Ex . Behandla gråaktiga ytor med SAICOS Wood Brightener.

Renovering: Rengör träytan med SAICOS Wood Brightener enligt instruktion. Applicera önskad SAICOS Special Wood Oil. Använd SAICOS Brush Cleaner för rengöring av redskap och verktyg. Alla använda redskap, trasor, slipdamm med mera ska hanteras som brandfarligt- självantändningsrisk.