

# weber.base 135 putsbruk c hand

## Produktbeskrivning

Base 135 Putsbruk C Hand är ett specialkomponerat torrbruk. Blandas endast med vatten speciellt lämpat för renoveringar. Den höga kvaliteten åstadkommes genom noggrant utvalda delmaterial blandade i exakta proportioner. Base 135 Putsbruk C Hand uppfyller fordringarna enligt SS137519 och SS137520.

## Användningsområde

Base 135 Putsbruk C Hand användes vid:

- putslagning
  - slamning
  - renovering av tidigare KC-putsade underlag
- Produktens speciella användningsområde ligger inom renoveringssektorn där dess speciellt smidiga konsistens ger goda anslutningar till övrig konstruktion.

## Underlag

Underlag av tegel, lättklinker/LECA och tidigare KC putsade underlag

## Förbehandling

Förvattna innan putsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

## Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min.

## Applicering

Bruket påförs normalt dagen efter grundningen. Slås på med slev eller dras på med skånska. Drag av med rätkäpp och komprimera med skånska. Om ytan ska avfärgas med putsfärg ska den utskurade grovputsen ha en jämn struktur.

## Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

## Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är KC baserat. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

## Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under 5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

## Lagring

Ca 12 månader i torra utrymmen

## Produktspecifikation

<b>Förpackning</b>	25 kg säck
<b>Materialåtgång</b>	Ca 10 kg/5mm/kvm
<b>Rekommenderad skiktjocklek</b>	Max 5 mm/ påslag mm

### Användningsområde

<b>För utomhusbruk</b>	Ja
<b>För inomhusbruk</b>	Ja

<b>Vattenbehov</b>	ca 4 liter per säck
--------------------	---------------------

### Tryckhållfasthet

<b>28 dygn</b>	1,5 MPa
----------------	---------

<b>Bindemedel</b>	Kalk och cement
<b>Ballast</b>	Natursand 0-1 mm
<b>Lufthalt</b>	ca 15-20 %
<b>Sammansättning</b>	50/50/650

## Dokument

[Säkerhetsdatablad](#)  
[Byggvarudeklaration](#)

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.