

weber.gypsum naturgips

Produktbeskrivning

Gypsum Naturgips är ett lättarbetat, rent, miljövänligt och brandhärdigt material som tillverkas av naturlig rå gipssten. Produkten avger därför inga emissioner vare sig vid arbete eller i färdigt skick.

Gypsum Naturgips kan således varken framkalla allergier eller utgöra grogrund för mögel eller annan biologisk påväxt. Eftersom den färdiga ytan dessutom har neutralt pH och andas, är Gypsum Naturgips det naturliga valet för behaglig och miljövänlig komfort.

Naturgips är ett oorganiskt material, vilket minimerar risken för biologiska angrepp, även när det kombineras med andra material.

Materialet är diffusionsöppet, vilket ytterligare bidrar till denna egenskap.

Användningsområde

Gypsum Naturgips ska endast användas inomhus. Gypsum Naturgips används vid nybyggnad och renovering av väggar, tak, våtutrymmen. I våta utrymmen ska alltid godkänt tätskiktssystem användas.

Underlag

Underlaget ska vara fast, rent och dammfritt. Underlag som tegel, betong, lättbetong, lättklinker, gipsskivor samt Stucanet (armeringsnät) monterade på regelstomme av stål eller trä. Stucanet används inte minst vid uppbyggnad av välvda ytor, pelare och nedpendlade tak. För användning på trä, stål, asfalt, målade ytor m.m. ska Gypsum Naturgips användas i kombination med Gypsum primer och armeringsnät.

Blandning

Gypsum Naturgips blandas med ca 14 liter vatten/ 25 kg, håll alltid först vatten i blandningskärlet och därefter gips. Om kärlet ej rengöres mellan blandningarna blir öppentiden kortare. 25 kg gips ger ca 30 liter färdigt gipsputs. Använd bormaskin och brukspropeller. Material åtgång: 25kg/kvm vid 30mm tjocklek.

Applicering

Gypsum Naturgips appliceras manuellt eller med lämplig putsmaskin.

Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag i tjocklekar från 2-3mm upp till 60mm utan nätarmering. Andra typer av bruk måste appliceras i flera påslag.

Gipsbruket kan redan vid appliceringen ges önskad ytstruktur.

Efterbehandling

Ytor med GYPSUM Naturgips kan övermålas med akrylbaserade inomhus färger. Silikatfärg kan också användas, men då måste ytan primas med weber vidhäftare spädd 1:1 med vatten.



Lagring

6 mån

Produktspecifikation

Öppentid	ca 60 min
Rekommenderad skikt tjocklek	2-60 mm

Användningsområde

För utomhusbruk	Nej
För inomhusbruk	Ja

Tryckhållfasthet

Tryckhållfasthet	2-3 MPa
------------------	---------

Fysikaliska egenskaper

Brandtekniska egenskaper/brandklass	Gypsum Naturgips är godkänd som brandskyddsmassa vid rörgenomföringar och slitsbottnar. Brandteknisk klass högst EI 180.
-------------------------------------	--

Dokument

[Gypsum Naturgips TypGodkännande 0017-08 2010-03-31.pdf](#)
[Säkerhetsdatablad](#)
[Byggvarudeklaration](#)

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.