



Hammerite Semi-Mat

November 2012

Produktbeskrivning

Med Hammerite Semi-Mat kan du måla direkt på rost överallt i hemmet, trädgården, dörrar, element, staket, trappa och på bilen där det finns metallföremål som behöver skyddas mot rost. Du kan få den i många kulörer. Du får en vacker slät yta med inbyggt rostskydd, en yta som står sig i många år.

Bruksanvisning

Avlägsna lös färg och rost med stålborste och rugga upp ytan med slippapper. Se till att ytan är fri från fett och smuts. Tvätta med rengöringsmedel, skölj av med vatten och låt ytan torka. För bästa resultat, applicera först på Hammerite No.1 Anti-Rust. Rör om färgen försiktigt före användning.

OBS! Icke järnhaltiga metaller och legeringar som aluminium, zink och galvaniserat måste först grundas med Hammerite Special Metals Primer för bästa vidhäftning.

Målning

Avlägsna lös färg och rost med stålborste och slipa ytan. Tvätta ytan med ett rengöringsmedel, skölj med vatten. Ytan skall vara ren, fast och torr innan målning. Rör om före målning. Måla minst 2 skikt (100µm torrfilm). Låt torka 4 timmar mellan varje skikt. Torktiden kan variera beroende på temperatur och skikt. Blästrade ytor kräver 1-2 extra strykningar. Förtunna inte färgen. Måla inte om temperaturen är under 5°C. Målarverktyg rengörs med alifatnafta. Tål kontinuerlig temperatur på 80°C och intermittent 150°C.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus/Inomhus

Bindemedelstyp: Alkydharts

Glans: halvblank

Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 4 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +35°C

Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Förtunning: Alifatnafta

Verktyg: Pensel roller spruta

Färgåtgång: 10 m²/liter

Förpackning: 250ml, 750ml

Baser: svart, vit och grå

Rengöring: Alifatnafta

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/i): 500g/l Innehåller Max 400g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

*AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Hammerite är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies
© AkzoNobel 2009*